



DAEWOO SYSTEM VN MAT CO.,LTD



DSV K- SEAL 25

Vữa chống thấm 2 thành phần

MÔ TẢ SẢN PHẨM

DSV K-SEAL 25 là chất chống thấm sửa chữa hai thành phần hỗn hợp đàn hồi vô cơ được ứng dụng cho các kết cấu xây dựng và công trình dân dụng với tính năng đàn hồi và độ bám dính tuyệt vời

ỨNG DỤNG

Chống thấm sân thượng, vách thạch cao nhà tắm, nhà vệ sinh, buồng tắm, ban công,...Đồng thời **DSV K-SEAL 25** còn được sử dụng để xử lý sửa chữa các vết nứt có đường kính nhỏ trong các kết cấu sàn, móng, cột...



ƯU ĐIỂM:

DSV K-SEAL 25 là loại vữa rất kinh tế và có các ưu điểm nổi trội như sau:

- Bộ sản phẩm gồm 2 thành phần đóng gói riêng lẻ được chế tạo sẵn và chỉ việc trộn đều để chống thấm, có thể gia công lên bề mặt cần chống thấm bằng máy phun công nghiệp chuyên dụng
- Lượng phụ gia lỏng được tăng lên để cải thiện khả năng làm việc và hiệu suất.
- Với độ đàn hồi cao, có khả năng tạo màng chống thấm cực tốt, chống lại các vết nứt tốt.
- Nó có thể chặn hoàn toàn chống lại quá trình cacbonat hóa của bê tông.
- Nó không độc hại, không ăn mòn.

Nó có khả năng chống thấm 100% chống lại sự xâm nhập của thấm.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Trạng thái, màu sắc:** Thành phần A: Dạng lỏng, màu trắng;
Thành phần B: Dạng bột, màu xám;
- **Định mức sử dụng:** 1kg/m²/ 1 lớp

| Chỉ tiêu | DSV K-SEAL 25 | Yêu cầu kỹ thuật BS EN 14891:2017 | Phương pháp thử |
|---|---------------|-----------------------------------|------------------|
| Thời gian thi công, phút | ≤ 30 | - | - |
| Thời gian khô bề mặt, giờ | 3-4 | - | - |
| Cường độ bám dính trong điều kiện tiêu chuẩn, N/mm ² | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | BS EN 14891:2017 |
| Cường độ bám dính sau khi ngâm trong nước, N/mm ² | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | BS EN 14891:2017 |
| Cường độ bám dính sau khi lão hóa nhiệt, N/mm ² | ≥ 0.5 | ≥ 0.5 | BS EN 14891:2017 |
| Khả năng tạo cầu vết nứt ở điều kiện thường, mm | ≥ 0.75 | ≥ 0.75 | BS EN 14891:2017 |
| Độ thấm nước dưới áp lực thủy tĩnh | Không | Không | BS EN 14891:2017 |

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DAEWOO SYSTEM VIỆT NAM

MST:0109216286

🏢 Văn phòng Hà Nội: Số nhà 11, Hẻm 40/73/1 Phố Do Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

☎ Điện thoại: 097. 117. 6399 - 0385. 338. 338

🏭 Nhà máy: Khu công nghiệp Đông Anh

DAEWOO SYSTEM VIET NAM
MANUFACTURING AND TRADING COMPANY LIMITED





ĐÓNG BAO: 1 bộ sản phẩm gồm: 1 can chất lỏng 10kg thành phần A + 1 bao bột 25kg thành phần B

HẠN SỬ DỤNG: 6 tháng

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

1. Chuẩn bị

• Bề mặt bê tông, vữa hay vật liệu tương tự phải sạch, không dính dầu mỡ, bề mặt phải đặt chắc. Đối với bề mặt kim loại thì phải sạch, không bị rỉ sét, không dính dầu mỡ. Nên làm nhám bề mặt trước khi chống thấm **DSV K-SEAL 25**.

• Bề mặt hút ẩm phải làm ẩm nên bảo hòa bằng nước sạch nhưng không được để đọng nước trước khi thi công lớp đầu tiên

2. Cấp phối

• Lắc mạnh thành phần A trong vài giây rồi cho vào thùng trộn.

• Cho từ từ thành phần B bột mịn vào thùng trộn theo tỷ lệ A:B = 1: 2.5 theo khối lượng.

• sử dụng máy trộn điện động 600RPM trộn cấp phối trong khoảng 3 phút cho đến khi cấp phối không còn đọng cục.

3. Thi công

• Dùng chổi quét sơn, lu lăn sơn phủ lớp 1 trong khi bề mặt còn ẩm nhưng không đọng nước, ép chặt vật liệu lên bề mặt để tăng độ bám dính. Chờ cho lớp 1 khô cứng hoàn toàn, thi công tiếp lớp thứ hai lên trên.

4. Chú ý

• Trường hợp thi công bị vữa dính vào mắt, nhanh chóng rửa sạch bằng nước. Nếu không thấy đỡ, nên gặp bác sỹ để kiểm tra.

SỨC KHỎE VÀ AN TOÀN: Sử dụng đồ bảo hộ lao động khi sử dụng sản phẩm, tránh để sản phẩm tiếp xúc với mắt

LƯU TRỮ VÀ BẢO QUẢN: Lưu trữ sản phẩm nơi khô ráo thoáng mát và thời hạn sử dụng 06 tháng kể từ ngày sản xuất.

MIỄN TRỪ:

Các thông tin kỹ thuật và hướng dẫn thi công trong các tài liệu của **DSV K-SEAL 25** dựa trên sự hiểu biết và kinh nghiệm thực tế của DAEWOO SYSTEM VIET NAM. Các thông tin nêu ra ở đây chỉ nêu lên bản chất chung, do đó người sử dụng sản phẩm này phải thí nghiệm xem sản phẩm có phù hợp với mục đích thi công của mình hay không. DAEWOO SYSTEM VIET NAM có quyền thay đổi đặc tính sản phẩm của mình, người sử dụng phải luôn tham khảo kỹ thuật mới nhất của sản phẩm

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI DAEWOO SYSTEM VIỆT NAM

MST:0109216286

🏠 Văn phòng Hà Nội: Số nhà 11, Hẻm 40/73/1 Phố Do Nha, Phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam

☎ Điện thoại: 097. 117. 6399 - 0385. 338. 338

🏭 Nhà máy: Khu công nghiệp Đông Anh

